

## DMH 116 HPU 55D schwarz

Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Hydrolysebeständiges Polyurethan

EIGENSCHAFTEN	BEDINGUNG	NORM	EINHEIT		EINHEIT	
Farbe				schwarz		schwarz
Härte	23°C	ISO 868	Shore A		Shore A	
Härte	23°C/3 sek.	ISO 868	Shore D	55 ± 3	Shore D	55 ± 3
Härte	23°C/15 sek	ISO 868	Shore D	51 ± 3	Shore D	51 ± 3
Modulus 100%	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 20	psi	≥ 2900
Modulus 300 %	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 35	psi	≥ 5075
Reißfestigkeit	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 45	psi	≥ 6525
Reißdehnung	23°C	DIN 53 504	%	≥ 310	%	≥ 310
Weiterreißwiderstand	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m	≥ 110	lbf/inch	≥ 630
Spezifisches Gewicht	23°C	ISO 1183	kg/m³	1210	g/cm <sup>3</sup>	1,21
Abrieb		DIN 53 516	mm <sup>3</sup>	25	mm <sup>3</sup>	25
Druckverformungsrest	*	ISO 815	%	≤30	%	≤ 30
Druckverformungsrest	**	ISO 815	%	≤ 35	%	≤ 35
Untere Anwendungstemperatur			°C	-20	°F	-4
Obere Anwendungstemperatur			°C	115	°F	240

<sup>\* 24</sup>h 70°C 25% def. \*\* 24h 100°C 25% def. \*\*\* 24h 150°C 25% def.

## **Chemische Eigenschaften**

Copolymer, basierend auf aromatischen Isocynaten und Diolen Beständig gegenüber Ölen, Benzin, heißem Wasser, Mikroben Nicht beständig gegenüber konz. Säuren und Basen, konz. Alkoholen und aromatischen Lösungsmitteln

revision: 03-2024

Detaillierte Informationen über Beständigkeiten in verschiedenen Chemikalien siehe DMH Chemical Resistance Guide

DMH Dichtungs- und Maschinenhandel GmbH

Industriepark West 11 8772 Traboch Austria

dmh.at



f. +43 (0)3833/200 60-500

e. office@dmh.at



