

DMH 171 SL-PU 55D

Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Schmierstoffgefülltes Polyurethan

EIGENSCHAFTEN	BEDINGUNG	NORM	EINHEIT		EINHEIT	
Farbe				grau		grau
Härte		ISO 868	Shore A		Shore A	
Härte	23°C/3 sek.	ISO 868	Shore D	55 ± 3	Shore D	55 ± 3
Härte	23°C/15 sek.	ISO 868	Shore D	49 ± 3	Shore D	49 ± 3
Modulus 100%	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 16	psi	≥ 2321
Modulus 300 %	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 35	psi	≥ 5076
Reißfestigkeit	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 45	psi	≥ 6525
Reißdehnung	23°C	DIN 53 504	%	≥ 330	%	≥ 330
Weiterreißwiderstand	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m	≥ 110	lbf/inch	≥ 630
Spezifisches Gewicht	23°C	ISO 1183	kg/m ³	1210	g/cm ³	1,21
Abrieb		DIN 53 516	mm ³	25	mm ³	25
Druckverformungsrest	*	ISO 815	%	≤ 30	%	≤ 30
Druckverformungsrest	**	ISO 815	%	≤ 35	%	≤ 35
Untere Anwendungstemperatur			°C	-20	°F	-4
Obere Anwendungstemperatur			°C	110	°F	230

* 24h 70°C 25% def. ** 24h 100°C 25% def. *** 24h 150°C 25% def.

Chemische Eigenschaften

Copolymer basierend auf aromatischen Isocyanaten und Diolen

Beständig gegenüber Ölen, Benzin, Wasser, Ozon

Nicht beständig gegenüber konz. Säuren und Basen, konz. Alkoholen und aromatischen Lösungsmitteln

revision: 03-2024

Detaillierte Informationen über Beständigkeiten in verschiedenen Chemikalien siehe DMH Chemical Resistance Guide

DMH Dichtungs- und Maschinenhandel GmbH

Industriepark West 11
8772 Traboch
Austria
dmh.at

p. +43 (0)3833/200 60-0
f. +43 (0)3833/200 60-500
e. office@dmh.at

